

发泡陶瓷保温板有关标准主要性能指标对比一览表				
对比项目	单位	国家建筑工 业行业标准	发泡陶瓷保温板系统 技术规程	非烧结发泡陶瓷保温板 外墙外保温系统应用技 术规程
		JG/T511—20 17  ( I 型 )	Q/320106 JSJKY01—2016  ( Ⅲ型 )	Q/320924 lbs 004-2020  ( Ⅱ型 )
导热系数	W/ ( m · K )	≤0.065	≤0.065	≤0.060
干密度	kg/m <sup>3</sup>	≤180	≤180	≤180
蓄热系数	W/ ( m <sup>2</sup> · K )	≥0.8	—	≥0.8
抗压强度	MPa	≥0.40	≥0.20	≥0.40
抗拉强度	MPa	≥0.15	≥0.15	≥0.10
体积吸水率	%	≤3	≤4	≤10